

LE5400S 重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
LE5400S	4	100	78	155	233	310	388	775
LE1160S/1170S/1180S	1	29	22	45	67	90	112	225

セミフレキシブル	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
LE5400S	-	93.0	73	146	220	293	366	732
V-2350S	-	7.0	6	11	17	22	28	55
LE1160S/1170S/1180S	-	27.0	21	43	64	85	106	213

10%グロス	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
LE5400S	-	13.9	14	28	42	56	70	139
2361S	-	44.7	45	89	134	179	224	447
LE1165S	-	31.4	31	63	94	126	157	314
JCT5120	-	10.0	10	20	30	40	50	100

20-30%グロス	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
LE5400S	-	19.7	20	39	59	79	99	197
V-2350S	-	41.2	41	82	124	165	206	412
LE1165S	-	31.1	31	62	93	124	156	311
JCT5120	-	8.0	8	16	24	32	40	80

50-60%グロス	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
LE5400S	-	25.4	25	51	76	101	127	254
V-2350S	-	37.7	38	75	113	151	188	377
LE1165S	-	30.9	31	62	93	123	154	309
JCT5120	-	6.1	6	12	18	24	30	61

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。上記の表は目安として使用して下さい。* 2361S Low VOC マッティングアディティブのTDSを参照下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」