

685S 重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
685S	3	100	60	120	180	240	299	599
XK203/XK205/XK206	1	37	22	44	66	89	111	222
JAB380/385/JXB387/390	1	30	18	36	54	72	90	180
		167	100	200	300	400	500	1000

フラットカラー	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
685S	3	30	18	37	55	74	92	184
AU175		70	43	86	129	172	215	430
XK203/XK205/XK206	1	34	21	42	63	85	106	211
JAB380/385/JXB387/390	1	28	17	35	52	70	87	174
			100	200	300	400	500	1000

セミグロスカラー	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
685S	3	40	24	49	73	98	122	245
AU175		60	37	73	110	147	184	367
XK203/XK205/XK206	1	35	21	43	64	85	106	213
JAB380/385/JXB387/390	1	29	18	35	53	70	88	175
			100	200	300	400	500	1000

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。* AU175フラットニングハインダーのTDSを参照下さい

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕なりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」