

CC6020/CC6010 重量配合表

ハードナーとシンナーを混合する前にCC6020とCC6010を均一になるまで攪拌してください

LOW SIDE GLOSSの場合ハードナーとシンナーを混合する前にAU175とCC6010を均一になるまで攪拌してください

グロスレベルは使用する色により変化する可能性があることを考慮してください。
そのため補修車両を塗装する前にテストピースでグロスレベルが一致していることを確認してください。
テストピースと補修車両の色とグロスの確認は自然光下で行ってください。

※LOW SIDE GLOSSの重量比についてはAU175添加の下限と上限の2種類のみ掲載となります

クロマックスプロベースコートの場合								
ML1	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	80	59.0	117.9	176.9	235.8	294.8	589.5
CC6010		20	14.7	29.5	44.2	59.0	73.7	147.4
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

クロマックスプロベースコートの場合								
ML2	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	65	47.9	95.8	143.7	191.6	239.5	479.0
CC6010		35	25.8	51.6	77.4	103.2	129.0	257.9
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

クロマックスプロベースコートの場合								
ML3	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	45	33.2	66.3	99.5	132.6	165.8	331.6
CC6010		55	40.5	81.1	121.6	162.1	202.7	405.3
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

クロマックスプロベースコートの場合								
ML4	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	40	29.5	59.0	88.4	117.9	147.4	294.8
CC6010		60	44.2	88.4	132.6	176.9	221.1	442.2
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

クロマックスプロベースコートの場合								
ML5	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	20	14.7	29.5	44.2	59.0	73.7	147.4
CC6010		80	59.0	117.9	176.9	235.8	294.8	589.5
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

クロマックスプロベースコートの場合								
ML6	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CC6010		100	73.7	147.4	221.1	294.8	368.5	736.9
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML1	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	100	73.7	147.4	221.1	294.8	368.5	736.9
CC6010		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコートには使用できません

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML2	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	70	51.6	103.2	154.8	206.3	257.9	515.8
CC6010		30	22.1	44.2	66.3	88.4	110.5	221.1
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコートには使用できません

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML3	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	50	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	368.5
CC6010		50	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	368.5
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコートには使用できません

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML4	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	45	33.2	66.3	99.5	132.6	165.8	331.6
CC6010		55	40.5	81.1	121.6	162.1	202.7	405.3
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコートには使用できません

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML5	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	30	22.1	44.2	66.3	88.4	110.5	221.1
CC6010		70	51.6	103.2	154.8	206.3	257.9	515.8
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコートには使用できません

センターリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML6	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
CC6020	N/A	10	7.4	14.7	22.1	29.5	36.8	73.7
CC6010		90	66.3	132.6	199.0	265.3	331.6	663.2
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センターリ6000ベースコート上は塗装不可

LOW SIDE GLOSS クロマックスプロベースコートの場合								
ML1(LSG)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
AU175	N/A	40	29.5	59.0	88.4	117.9	147.4	294.8
CC6010		60	44.2	88.4	132.6	176.9	221.1	442.2
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

LOW SIDE GLOSS クロマックスプロベースコートの場合								
ML1(LSG)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
AU175	N/A	25	18.4	36.8	55.3	73.7	92.1	184.2
CC6010		75	55.3	110.5	165.8	221.1	276.3	552.7
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

LOW SIDE GLOSS センタリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML1(LSG)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
AU175	N/A	50	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	368.5
CC6010		50	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	368.5
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センタリ6000ベースコートには使用できません

LOW SIDE GLOSS センタリ6000ベースコートまたはOEM塗膜および旧補修塗膜の場合								
ML1(LSG)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
AU175	N/A	35	25.8	51.6	77.4	103.2	129.0	257.9
CC6010		65	47.9	95.8	143.7	191.6	239.5	479.0
XK205/XK206		26.6	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0	196.0
JAB387		9.1	6.7	13.4	20.1	26.8	33.5	67.1

*センタリ6000ベースコートには使用できません

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

2023年4月